



Revêtement intérieur:

Fil de revêtement en polyuréthane

Tissu:

100% fils polyester de haute ténacité, tissage circulaire sergé avec chaîne tissée double

Revêtement extérieur:

Enduction NBR

Secteurs d'application:

Distribution générale d'eau potable
Remplissage de camions citernes
Ravitaillement en eau potable en cas d'urgence et de catastrophes
Industrie alimentaire et de boissons

Homologations:

Approbation WRAS

- (Nr d'homologation: 1701524)

Approbation REG 31

- (Nr d'homologation: 89/4/1397)

AQUAFLEX STAR

Tuyau plat avec revêtement extérieur caoutchouté pour le transport d'eau potable
Selon les homologations WRAS et REG 31



Caractéristiques:

Très haute résistance à l'abrasion, poids léger, résistance au vieillissement, à l'ozone, résistance extérieure aux huiles, à l'essence et aux produits chimiques

Température

Résistance au froid jusqu'à - 30 °C

Résistance à la chaleur jusqu'à + 100 C

(temporairement + haute)

Matériel homologué pour l'eau chaude jusqu'à + 23 °C

Diamètre intérieur mm	Diamètre intérieur pouce	Poids env. g/m	Pression d'éclatement	Pression de service * (2:1)	Pression de service * (3:1)	Epaisseur de paroi mm
19	3/4	190	60	30	20	2,00
25	1	240	60	30	20	2,00
32	1 1/4	300	60	30	20	2,10
38	1 1/2	340	60	30	20	2,10
42	1 2/3	390	60	30	20	2,10
45	1 3/4	430	60	30	20	2,10
52	2	500	50	25	17	2,20
65	2 1/2	650	50	25	17	2,20
70	2 3/4	730	50	25	17	2,20
75	3	790	50	25	17	2,40
90	3 1/2	1000	40	20	13	2,90
102	4	1120	40	20	13	2,90
110	4 1/3	1430	35	18	12	2,90
125	5	1600	30	15	10	3,00
152	6	1850	30	15	10	3,00

* Pression de service maximale recommandée du tuyau ou pression de service maximale des raccords fixés, la valeur la plus basse étant retenue.

MR Tuyaux

Gildestraße 16

49477 Ibbenbüren, Allemagne

www.mrtuyaux.fr contact@mrtuyaux.fr



Votre spécialiste depuis plus de 50 ans